



RIGA[®]

LACQUER

Produktas

Riga Lacquer – tai beržo fanera, kuri yra lakuota iš vienos ar abiejų pusių ir skirta vidaus apdailos darbams.

Dangos kokybės lygiai

B, S ir BB fanera yra lakuota (pagal SFS 2413)

Pritaikymas

LC – sienoms, luboms, stendams, apdirbamiems paviršiams, baldams bei sudedamosioms dalims, kai yra sudėtingos galutinio naudojimo sąlygos;

LN – sienoms, luboms, stendams, apdirbamiems paviršiams, baldams bei sudedamosioms dalims, kai yra nesudėtingos galutinio naudojimo sąlygos.

Privalumai

Dekoratyvi, ekologiška, ilgalaikė, lengvai apdirbama.

Klijavimo klasės

Fanera suklijuota su vandeniu atspariais fenolio formaldehido dervos klijais. Nuo besikeičiančių oro sąlygų bei verdančio vandens apsaugantis klijavimas atitinka šiuos standartus:

EN 314 / 3rd class;

BS 1203 / H 4 (anksčiau WBP);

DIN 68705 Part 3 / type BFU 100.

Formaldehido emisijos

Pagal EN 13986 standartą formaldehido emisijos atitinka "Class E1" reikalavimus (testavimo metodas "EN 717 Part 2"). Fanera klijuota su fenolio-formaldehido dervomis atitinka "CARB Phase 2" ir Japonijos "4-star" reglamento reikalavimus.



Kauno g. 122, LT-20115

Ukmergė, Lietuva

Mob.: +370 699 44474

Tel.: +370 340 60054

Faks.: +370 340 44419

El.paštas: linas@likmere.lt

Tinklapis: www.gerafanera.lt

LIKMERĖ

LATVIJAS FINIERIS

AKCIJU SABIEDRĪBA



RIGA[®] LACQUER

Padengimo medžiagos

Gruntas – mažo klampumo nuo UV apsaugantis grūdintas gruntas;
Lakas – grūdintas nuo rūgšties (LC) arba azoto-celiuliozė (LN).

Padengimo metodai

Gruntavimas – volinis dengimo metodas, du sluoksniai 20-25 g/m² kiekvienas;
Lakavimas – LC, LN lakavimas liejimo metodu 80-100 g/m².

Danga

Skaidri arba balta pigmentinė.

Blizgumas

23-27% esant 60°.

Kraštai

Klientui pageidaujant galima nudažyti.

Išmatavimai

1220 mm × 2440 / 3050 mm
1250 mm × 2500 / 3000 mm
Esant kliento pageidavimui galimi ir kiti išmatavimai.

Storis

6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24 mm.

Paklaida

Matmenų ir stačių kampų paklaida atitinka standarto EN 315 reikalavimus.

Nominalus storis, mm	6.5	9	12	15	18	21	24
Sluoksnių skaičius	5	7	9	11	13	15	17
Vidutinis storis, mm	6.4	9.2	12.0	14.9	17.7	20.5	23.4
Žemiausia riba, mm	6.1	8.8	11.5	14.3	17.1	20.0	22.9
Aukščiausia riba, mm	6.9	9.5	12.5	15.3	18.1	20.9	23.7

Parametrai	Paklaida
Ilgis, plotis, mm	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
> 2000	± 3 mm
Status kampas	± 0.1 %
Kraščių tiesumas	± 0.1 %

Gamintojas AS Latvijas Finieris pagal
Bureau Veritas Certification ISO 9001
kokybės standartą.

