



RIGA®

COLOR

Produktas

Beržo fanera (*Riga Ply* arba *Riga Paint*) nudažyta iš vienos arba abiejų pusių, tinkama naudoti vidaus darbams.

Pritaikymas

Sienoms, luboms, pastoliams, baldams, vidaus pakavimo darbams.

Privalumai

Dekoratyvumas, ekologiškumas, ilgaamžiškumas, lengvas apdirbimas.

Klijavimo klasės

Fanera suklijuota su vandeniu atspariais fenolio formaldehido dervos klijais. Nuo besikeičiančių oro sąlygų bei verdančio vandens apsaugantis klijavimas atitinka šiuos standartus:

EN 314 / 3rd class;
BS 1203 / H 4 (previously WBP);
DIN 68705 Part 3 / type BFU 100.

Formaldehido emisijos

Pagal *EN 13986* standartą formaldehido emisijos atitinka "Class E1" reikalavimus (testavimo metodas "EN 717 Part 2"). Fanera klijuota su fenolio-formaldehido dervomis atitinka "CARB Phase 2" ir Japonijos "4-star" reglamento reikalavimus.

LATVIJAS FINIERIS

AKCIJU SABIEDRĪBA



LIKMERĖ

Kauno g. 122, LT-20115,
Ukmergė, Lietuva
Mob.: +370 699 44474
Tel.: +370 340 60054
Faks.: +370 340 44419
El.paštas: linas@likmere.lt
Tinklapis: www.gerafanera.lt

RIGA[®] COLOR

Padengimo metodai

Gruntas – mažo klampumo nuo UV apsaugantis mažai grūdintas gruntas (PUV-INT) tinkantis naudoti viduje.

Dažai – interjero dažai (CC-INT) padengti liejimo metodu.

Padengimo metodai

Gruntavimas – padengiami du sluoksniai po 15-25 g/m².

Dažymas – padengiamas sluoksnis 110-130 g/m² dažų.

Plokštės nušlifuojamos prieš gruntavimą ir dažymą.

Spalva

Balta. Kitos spalvos pagal RAL, NCS, Monicolor-Nova, arba patvirtintą pavyzdį.

Kraštai

Klientui pageidaujant galima nudažyti.

Išmatavimai

1220 mm × 2440 / 3050 mm

1250 mm × 2500 / 3000 mm

Esant kliento pageidavimui galimi ir kiti išmatavimai.

Storis

6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24 mm.

Paklaida

Matmenų ir stačių kampų paklaida atitinka standarto EN 315 reikalavimus.

| Nominalus storis, mm | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
|----------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Sluoksnių skaičius | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Vidutinis storis, mm | 6.4 | 9.2 | 12.0 | 14.9 | 17.7 | 20.5 | 23.4 |
| Žemiausia riba, mm | 6.1 | 8.8 | 11.5 | 14.3 | 17.1 | 20.0 | 22.9 |
| Aukščiausia riba, mm | 6.9 | 9.5 | 12.5 | 15.3 | 18.1 | 20.9 | 23.7 |

| Parametrai | Paklaida |
|-------------------|----------|
| Ilgis, plotis, mm | |
| < 1000 | ± 1 mm |
| 1000...2000 | ± 2 mm |
| > 2000 | ± 3 mm |
| Status kampas | ± 0.1 % |
| Kraščių tiesumas | ± 0.1 % |

Gamintojas AS Latvijas Finieris pagal
Bureau Veritas Certification ISO 9001
kokybės standartą.



Pateikta informacija yra tik orientacinio pobūdžio ir AS Latvijas Finieris pasilieka teisę iš dalies pakeisti bei papildyti pagamintų produktų specifikacijas be išankstinio įspėjimo.